

e – PRIM MMA

Primaire d'accrochage sur béton pour système méthacrylate et enduit à froid

DEFINITION

Couche d'accrochage, sans solvant incolore, sur béton avant application des systèmes méthacrylate et enduits méthacrylate bi-composants.

DESTINATION

Fixateur sur support béton devant être recouverts par un produits à base de méthacrylate :

- Etablissement public
- Parc de stationnement
- Etc...

PROPRIETES

Le e-PRIM MMA :

- Evite les différences d'absorption
- Redonne cohésion au béton
- Bouche en profondeur les pores du béton
- Permet d'assurer l'adhérence de la couche de finition
- Compatible avec toutes les finitions méthacrylate bi-composant de la gamme e-FINISH MMA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de Composants	: 2
Masse volumique	: 1 g/ cm ³ +/- 0,05 g/cm ³
Durée de vie en pot du mélange	: 5 min
Température du produit à l'application	: Comprise entre 15 et 30°C
Consommation théorique	: 400 g/m ²
Consommation pratique	: 400 g/m ² en fonction du support et du matériel d'application, etc...
Dilution	: Prêt à l'emploi

MISE EN OEUVRE

Préparation des surfaces

Support béton : conforme aux recommandations du DTU 59-3 et du DTU 54-1 concernant la préparation et la qualité des sols avant mise en peinture à savoir propre, sec et sain, exempt de toute pollution, n'étant pas siège de remontée d'humidité par capillarité et présentant une rugosité suffisante pour l'accrochage du revêtement.

Anciens fonds : si nécessaire éliminer les anciens fonds non adhérents puis dépolir la surface par tout moyen mécanique approprié de sorte à créer une rugosité nécessaire à l'accrochage du revêtement. Retouches des zones mises à nu avec un primaire e – PRIM MMA avant application d'une couche générale de e – FINISH MMA

Préparation du produit

Le e – PRIM MMA est un fixateur bi-composant. Bien mélanger le primaire e – PRIM MMA aux deux sachets de durcisseur (obligatoire) avant application.

Nombre de couche(s) : 1 à 2

e – PRIM MMA

Primaire d'accrochage sur béton pour système méthacrylate et enduit à froid



DONNEES TECHNIQUES

Applicable sur	béton	enrobé percolé	acier	enrobé	bois	carrelage
Couches précédentes	✓	✓				
Couches suivantes	e – PRIM MMA, e – FINISH MMA					

APPLICATION

Fonction/Aspect	Produit	Préparation mélange	Consommation	Matériel d'application
Antidérapant	e – PRIM MMA e – QUARTZ MMA	Mélange (Base + Durcisseur) appliqué sur une couche de masse e – PRIM MMA saupoudrée à refus de quartz de granulométrie appropriée puis refermer avec une couche de e – FINISH MMA	800 g/m²	Rouleau 10-12 mm
Lisse	e – PRIM MMA	Mélange (Base + Durcisseur)	800 g/m²	Rouleau 10-12 mm

La durée de vie du e – PRIM MMA étant limitée, il est impératif d'appliquer sans délai le mélange

CONDITIONS D'APPLICATION

Stocker à une température de 20°C, 24h avant application.

Température ambiante : Minimum : 5°C / Maximum : 40 °C

Humidité ambiante : 85 % maximum

Humidité du support : 6% maximum

Température du support : Elle devra être au moins de 5°C et supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation

SECHAGE / RECOUVREMENT

Séchage et hygrométrie < 80%	10°C	20°C	30°C
	1 heure	1 heure	30 minutes

HYGIENE ET SECURITE

Précautions d'utilisation, étiquetage

: Se reporter à la fiche de données sécurité établie selon les directives européennes en vigueur.

Transport

: 6 mois minimum en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un endroit frais et aéré, à l'abri des intempéries.

e – PRIM MMA

Primaire d'accrochage sur béton pour système méthacrylate et enduit à froid



CONDITIONNEMENT

KIT	BASE	DURCISSEUR
5 kg	5,00 kg	2 sachet

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant tout mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties.